

<b>Produkt</b>	<b>Landhausdielen 3-Schicht</b>
Product	Wooden flooring 3-layer
<b>Holzart</b>	<b>Lärche sibirisch</b>
species	Larch siberian
<b>Botanische Bezeichnung</b>	<b>Larix sibirica</b>
Botanic name	Larix sibirica
Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556	-
European mark according DIN EN 13556	-
<b>Stärke</b>	<b>15 mm</b>
thickness	15 mm
<b>Breite</b>	<b>190 mm</b>
width	190 mm
<b>Länge</b>	<b>1900 mm (2 Lagen gestoßen)</b>
length	1900 mm (2 layers of short length)
<b>Aufbau</b>	<b>Decklage/Nutzschicht ca. 4 mm Lärche / Mittellage ca. 7 mm Lärche / Gegenzug ca. 4 mm Lärche</b>
Composition	Approx 4 mm Larch / 7 mm Larch / 4 mm Larch
<b>Oberflächenveredelung</b>	<b>Naturlassen   gebürstet   oxidativ geölt   hartwachsgeölt   UV-lackiert</b>
surface finish	unfinished   brushed   oxidative oiled   wax oiled   uv-laquered
<b>Verbindung</b>	<b>2G Drop Down (Clic)</b>
Profile	2G Drop Down (Clic)
<b>Kanten</b>	<b>vierseitig gefast (Microfase)</b>
edges	micro bevel 4-sides
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b>	<b>10 kg</b>
Weight per sqm	10 kg
<b>Holzfeuchte</b>	<b>Ca. 9%</b>
wood moisture	Ca. 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	<b>~ 0,100 m<sup>2</sup> K/W</b>
thermal resistance	~ 0,100 sqm K/W
<b>Produktionsnorm</b>	<b>analog DIN EN 13489</b>
norm of production	analogue DIN EN 13489
<b>Brandschutzklasse</b>	<b>Dfl-S1</b>
Fire class	Dfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b>	<b>E1</b>
class of formaldehyde	
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b>	<b>&lt; 5 ppm</b>
concentration of pentachlorophenol	
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b>	<b>Gebrauchsklasse 1</b>
longevity (biological)	
<b>Bruchfestigkeit</b>	<b>NPD</b>
break resistance	
<b>Rutschverhalten</b>	<b>NPD</b>
slide performance	
<b>Sortierungsbeschreibung</b>	<b>Die Sortierung A besitzt kleinere Äste. Im Prinzip frei von Harzgalen und Rissen. Natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Astrisse in den Ästen sind ausgepachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der sib. Lärche ist Russland, vorzugsweise Sibirien aus nachhaltiger Forstwirtschaft.</b>
Sort description	This larch siberian is our natural looking selection from softwood planks. This grading has small knots. Natural growth characteristics allowed. The surface is sanded and the colour is natural. The region of origin is Russia, from sustainable forestries.