

Produkt Product	Landhausdiele massiv Solid planks
Holzart species	Esche europäisch European ash
Botanische Bezeichnung Botanic name	Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior
Europäische Kennz. gem. DIN EN European mark according DIN EN 13556	FXEX FXEX
Stärke thickness	22 mm 22 mm
Breite width	70 mm 70 mm
Länge length	500 mm 500 mm
Aufbau Composition	Massiv solid
Oberflächenveredelung surface finish	Naturbelassen unfinished
Verbindung profile	vierseitig Nut und Feder tongue and groove 4-sides
Kanten edges	Scharfkantig (als Sonderanfertigung auch gefast) sharpe edges (as special production also beveled)
Gewicht pro m² weight per sqm	15 kg 15 kg.
Holzfeuchte wood moisture	Ca. 9% Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	~ 0,105 m² K/W ~ 0,105 sqm K/W
Produktionsnorm norm of production	analog DIN EN 13629 analogue DIN EN 13629
Brandschutzklasse fire class	Dfl-S1 Dfl-S1
Formaldehydklasse class of formaldehyde	E1
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol	< 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1
Bruchfestigkeit break resistance	NPD
Rutschverhalten slide performance	NPD
Sortierungsbeschreibung	Eleganz – kleinere ungesunde Äste bis 1 cm Durchmesser, gesunde und eingewachsene Äste bis 2-3 cm sind erlaubt. Einheitliche Farbe, ohne Verfärbungen und Kerne.
Sort description	Elegance – smaller unhealthy knots up to 1 cm in diameter, healthy and ingrown knots up to 2-3 cm are allowed. Uniform color, without discoloration and kernels.