

Produkt Product	Landhausdiele massiv Solid planks
Holzart species	Esche europäisch European ash
Botanische Bezeichnung Botanic name	Fraxinus excelsior Fraxinus excelsior
Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556 European mark according DIN EN 13556	FXEX FXEX
Stärke thickness	20 mm 20 mm
Breite width	120/140 / 160/180 mm 120/140 / 160/180 mm
Länge length	Systemlängen fallend 500-2000 mm system length random 500-2000 mm
Aufbau Composition	Massiv solid
Oberflächenveredelung surface finish	Naturbelassen gebürstet oxidativ geölt hartwachsgeölt UV-lackiert unfinished brushed oxidative oiled wax oiled uv-laquered
Verbindung profile	vierseitig Nut und Feder tongue and groove 4-sides
Kanten edges	vierseitig gefast (Microfase) micro bevel 4-sides
Gewicht pro m² weight per sqm	15 kg 15 kg.
Holzfeuchte wood moisture	Ca. 9% Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	~ 0,105 m² K/W ~ 0,105 sqm K/W
Produktionsnorm norm of production	analog DIN EN 13629 analogue DIN EN 13629
Brandschutzklasse fire class	Dfl-S1 Dfl-S1
Formaldehydklasse class of formaldehyde	E1
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol	< 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1
Bruchfestigkeit break resistance	NPD
Rutschverhalten slide performance	NPD
Sortierungsbeschreibung	Bei der Esche Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit ausstrahlt. Im Gegensatz zu Esche Eleganz sind Äste und ein hoher Anteil an Kern uneingeschränkt erlaubt. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und Aststellen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Sortierung Esche Rustikal ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sort description

This grading ash rustical is one of our strongest selections of ash planks. This grading contrasts ash elegance with bigger knots and brown core. The surface is sanded and the color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.