

<b>Produkt</b>	<b>Landhausdiele massiv</b>
Product	Solid planks
<b>Holzart</b>	<b>Eiche europäisch</b>
species	European oak
<b>Botanische Bezeichnung</b>	<b>Quercus robur</b>
Botanic name	Quercus robur
<b>Europäische Kennz. gem. DIN EN</b>	<b>QCXE</b>
European mark according DIN EN 13556	QCXE
<b>Stärke</b>	<b>20 mm</b>
thickness	20 mm
<b>Breite</b>	<b>120 / 140 / 160 / 180 / 200 mm</b>
width	120 / 140 / 160 / 180 / 200 mm
<b>Länge</b>	<b>Systemlängen fallend 500-2000 mm / Fixlängen 2100-2500 mm</b>
length	system length random 500-2000 mm / length fix 2100-2500 mm
<b>Aufbau</b>	<b>Massiv</b>
Composition	solid
<b>Oberflächenveredelung</b>	<b>Naturbelassen   gebürstet   oxidativ geölt   hartwachsgeölt   UV-lackiert   gebeizt   gelaugt   gekälkt</b>
surface finish	unfinished   brushed   oxidative oiled   wax oiled   uv-laquered   pre colored   leached   whitewashed
<b>Verbindung</b>	<b>vierseitig Nut und Feder</b>
profile	tongue and groove 4-sides
<b>Kanten</b>	<b>vierseitig gefast (Microfase)</b>
edges	micro bevel 4-sides
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b>	<b>15 kg</b>
weight per sqm	15 kg.
<b>Holzfeuchte</b>	<b>Ca. 9%</b>
wood moisture	Ca. 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	<b>~ 0,105 m<sup>2</sup> K/W</b>
thermal resistance	~ 0,105 sqm K/W
<b>Produktionsnorm</b>	<b>analog DIN EN 13629</b>
norm of production	analogue DIN EN 13629
<b>Brandschutzklasse</b>	<b>Cfl-S1</b>
fire class	Cfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b>	<b>E1</b>
class of formaldehyde	
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b>	<b>&lt; 5 ppm</b>
concentration of pentachlorphenol	
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b>	<b>Gebrauchsklasse 1</b>
longevity (biological)	
<b>Bruchfestigkeit</b>	<b>NPD</b>
break resistance	
<b>Rutschverhalten</b>	<b>NPD</b>
slide performance	
<b>Sortierungsbeschreibung</b>	<b>Bei der Eiche Rustikal handelt es sich um eine ausdrucksstarke Sortierung, welche Gemütlichkeit ausstrahlt. Es handelt sich um eine astige Ware, jedoch mit circa 15-20% Splintanteil. Alle natürlichen Merkmale sind ohne Einschränkung zulässig, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Risse und offene Aststellen sind ausgespachtelt. Die Oberfläche bei der Eiche ist vorgeschliffen. Herkunftsland der Eiche ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.</b>

Sort description

This grading oak rustical is one of our strongest selections of oak planks. This grading has big knots and approximately 15-20% sapwood. The open knots are filled and the surface is sanded. The color is natural. The region of origin is Europe from sustainable forestries.