

<b>Produkt</b>	<b>Landhausdiele massiv</b>
Product	Solid planks
<b>Holzart</b>	<b>Lärche sibirisch</b>
species	Larch siberian
<b>Botanische Bezeichnung</b>	<b>Larix sibirica</b>
Botanic name	Larix sibirica
<b>Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556</b>	<b>-</b>
European mark according DIN EN 13556	-
<b>Stärke</b>	<b>26 mm</b>
thickness	26 mm
<b>Breite</b>	<b>134 / 180 mm</b>
width	134 / 180 mm
<b>Länge</b>	<b>Systemlängen fallend 1750 -- 2950 mm (1 Lage gestoßen); Langdiele 3000 - 6000 mm</b>
length	System random length 1750-2950 mm (one layer short length); long length 3000-6000 mm
<b>Aufbau</b>	<b>Massiv</b>
Composition	solid
<b>Oberflächenveredelung</b>	<b>Naturbelassen   gebürstet   oxidativ geölt   hartwachsgeölt   UV-lackiert</b>
surface finish	unfinished   brushed   oxidative oiled   wax oiled   uv-laquered
<b>Verbindung</b>	<b>Systemlängen vierseitig Nut und Feder / Langdiele längseits Nut und Feder</b>
profile	System random length tongue and groove 4-sides / long length tongue and groove 2-sides
<b>Kanten</b>	<b>Systemlängen vierseitig gefast (Microfase) / Langdiele längseits gefast</b>
edges	System random length micro bevel 4-sides / long length micro bevel 2-sides
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b>	<b>16 kg</b>
weight per sqm	16 kg.
<b>Holzfeuchte</b>	<b>Ca. 9%</b>
wood moisture	Ca. 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	<b>-</b>
thermal resistance	-
<b>Produktionsnorm</b>	<b>analog DIN EN 13990</b>
norm of production	analogue DIN EN 13990
<b>Brandschutzklasse</b>	<b>Dfl-S1</b>
fire class	Dfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b>	<b>E1</b>
class of formaldehyde	E1
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b>	<b>&lt; 5 ppm</b>
concentration of pentachlorophenol	
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b>	<b>Gebrauchsklasse 1</b>
longevity (biological)	
<b>Bruchfestigkeit</b>	<b>NPD</b>
break resistance	
<b>Rutschverhalten</b>	<b>NPD</b>
slide performance	
<b>Sortierungsbeschreibung</b>	<b>Die Sortierung A/B besitzt festverwachsene Äste, sowie Kantenäste. Kleine Risse, vereinzelte Harzgallen und natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Offene Risse in den Ästen sind ausgespachtelt und die Oberfläche ist vorgeschliffen.</b>

Sort description

A/B: Knots, edge knots, small cracks are allowed. Natural color differences are allowed. The surface is filled and sanded.