

<b>Produkt</b>	<b>Landhausdiele massiv</b>
Product	Solid planks
<b>Holzart</b>	<b>Fichte</b>
species	Spruce
<b>Botanische Bezeichnung</b>	<b>Pice abies</b>
Botanic name	Pice abies
<b>Europäische Kennz. gem. DINPCAB</b>	
European mark according DIN	13PCAB
<b>Stärke</b>	<b>27 mm</b>
thickness	27 mm
<b>Breite</b>	<b>180 mm</b>
width	180 mm
<b>Länge</b>	<b>Langdiele 3850 / 4450 / 5050 mm</b>
length	long length 3850 / 4450 / 5050 mm
<b>Aufbau</b>	<b>Massiv</b>
Composition	solid
<b>Oberflächenveredelung</b>	<b>Naturbelassen   gebürstet   oxidativ geölt   hartwachsgeölt   UV-lackiert</b>
surface finish	unfinished   brushed   oxidative oiled   wax oiled   uv-laquered
<b>Verbindung</b>	<b>vierseitig Nut und Feder</b>
profile	tongue and groove 4-sides
<b>Kanten</b>	<b>vierseitig gefast (Microfase)</b>
edges	micro bevel 4-sides
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b>	<b>16 kg</b>
weight per sqm	16 kg.
<b>Holzfeuchte</b>	<b>Ca. 9%</b>
wood moisture	Ca. 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	<b>-</b>
thermal resistance	-
<b>Produktionsnorm</b>	<b>analog DIN EN 13990</b>
norm of production	analogue DIN EN 13990
<b>Brandschutzklasse</b>	<b>Dfl-S1</b>
fire class	Dfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b>	<b>E1</b>
class of formaldehyde	
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b>	<b>&lt; 5 ppm</b>
concentration of pentachlorphenol	
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b>	<b>Gebrauchsklasse 1</b>
longevity (biological)	
<b>Bruchfestigkeit</b>	<b>NPD</b>
break resistance	
<b>Rutschverhalten</b>	<b>NPD</b>
slide performance	
<b>Sortierungsbeschreibung</b>	<b>Die Sortierung A besitzt kleine, festverwachsene Äste sowie Kantenäste. Die Ware ist im Prinzip frei von Harzgallen, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Kleine offene Stellen in den Ästen können vorkommen. Die Oberfläche ist 2-fach hydropneumatisch gehobelt.</b>

Sort description

A: Small knots are allowed. Natural color differences are allowed. The surface is planed, not filled and sanded.