

Produkt Product	Landhausdiele massiv Solid planks
Holzart species	Kiefer Spruce
Botanische Bezeichnung Botanic name	Pinus sylvestris Pinus sylvestris
Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556 European mark according DIN EN 13556	PNSY PNSY
Stärke thickness	27 mm 27 mm
Breite width	180 mm 180 mm
Länge length	Langdiele 2950 - 5350 mm long length 2950-5350 mm
Aufbau Composition	Massiv solid
Oberflächenveredelung surface finish	Naturbelassen gebürstet oxidativ geölt hartwachsgeölt UV-lackiert unfinished brushed oxidative oiled wax oiled uv-laquered
Verbindung profile	vierseitig Nut und Feder tongue and groove 4-sides
Kanten edges	vierseitig gefast (Microfase) micro bevel 4-sides
Gewicht pro m² weight per sqm	16 kg 16 kg.
Holzfeuchte wood moisture	Ca. 9% Ca. 9%
Wärmedurchlasswiderstand thermal resistance	- -
Produktionsnorm norm of production	analog DIN EN 13990 analogue DIN EN 13990
Brandschutzklasse fire class	Dfl-S1 Dfl-S1
Formaldehydklasse class of formaldehyde	E1
Gehalt an Pentachlorphenol concentration of pentachlorphenol	< 5 ppm
Dauerhaftigkeit (biologisch) longevity (biological)	Gebrauchsklasse 1
Bruchfestigkeit break resistance	NPD
Rutschverhalten slide performance	NPD
Sortierungsbeschreibung Sort description	Die Sortierung A/B besitzt größere, festverwachsene Äste, sowie Kantenäste. Vereinzelt Harzgallen und kleine Risse sind erlaubt, sowie natürliche Farbunterschiede. Offene Stellen in den Ästen können vorkommen. Die Oberfläche ist 2-fach hydropneumatisch gehobelt. A/B: Knots, edge knots, small cracks and small resin are allowed. Natural color differences are allowed. The surface is planed, not filled and sanded.