

<b>Produkt</b> Product	<b>Stabparkett</b> Solid strips
<b>Holzart</b> species	<b>Eiche europäisch</b> European oak
<b>Botanische Bezeichnung</b> Botanic name	<b>Quercus robur</b> Quercus robur
<b>Europäische Kennz. gem. DIN EN 13556</b> European mark according DIN EN 13556	<b>QCXE</b> QCXE
<b>Stärke</b> thickness	<b>16 mm</b> 16 mm
<b>Breite</b> width	<b>60/70 mm</b> 60/70 mm
<b>Länge</b> length	<b>300/400/500 mm</b> 300/400/500 mm
<b>Aufbau</b> Composition	<b>Massiv</b> solid
<b>Oberflächenveredelung</b> surface finish	<b>Naturbelassen</b> unfinished
<b>Verbindung</b> profile	<b>vierseitig Nut und Feder</b> tongue and groove 4 sides
<b>Kanten</b> edges	<b>Scharfkantig (als Sonderanfertigung auch gefast)</b> sharpe edges (as special production also beveled)
<b>Gewicht pro m<sup>2</sup></b> weight per sqm	<b>10 kg</b> 10 kg.
<b>Holzfeuchte</b> wood moisture	<b>Ca. 9%</b> Ca. 9%
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> thermal resistance	<b>~ 0,07 m<sup>2</sup> K/W</b> ~ 0,07 sqm K/W
<b>Produktionsnorm</b> norm of production	<b>analog DIN EN 13226</b> analogue DIN EN 13226
<b>Brandschutzklasse</b> fire class	<b>Cfl-S1</b> Cfl-S1
<b>Formaldehydklasse</b> class of formaldehyde	<b>E1</b>
<b>Gehalt an Pentachlorphenol</b> concentration of pentachlorphenol	<b>&lt; 5 ppm</b>
<b>Dauerhaftigkeit (biologisch)</b> longevity (biological)	<b>Gebrauchsklasse 1</b>
<b>Bruchfestigkeit</b> break resistance	<b>NPD</b>
<b>Rutschverhalten</b> slide performance	<b>NPD</b>
<b>Sortierungsbeschreibung</b>	Bei der Eiche Natur handelt es sich um eine ruhige Sortierung, welche Natürlichkeit ausstrahlt und vereinzelt kleine Punkttäste mit einem Durchmesser von circa 4–6 mm aufweisen kann. Die Ware ist im Prinzip frei von Splint, natürliche Farbunterschiede sind erlaubt. Herkunftsland der Eiche Natur ist Europa und sie stammt aus nachhaltiger Forstwirtschaft.

Sort description

This grading oak nature is one of our calmest selections of solid strips. This grading is nearly without knots, only some small knots approximately 4-6 mm. The color is natural without sapwood.. The region of origin is Europe from sustainable forestries.